

AGIP RUSTIA 27



Protettivo antiruggine a pellicola oleosa particolarmente indicato per la protezione di pezzi finiti e del macchinario.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP RUSTIA 27

Aspetto	-	limpido
Viscosità a 40°C	mm ² /s	14
Punto di infiammabilità P.M.	°C	130
Punto di scorrimento	°C	-45
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,907

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L'AGIP RUSTIA 27 applicato su superfici non perfettamente asciutte, esercita una efficace azione di spostamento delle gocce d'acqua aderendo e ricoprendo completamente le superfici metalliche.
- Il prodotto è dotato di particolari proprietà protettive ed antiossidanti che garantiscono una perfetta conservazione delle superfici metalliche trattate.
- In particolare le prestazioni tipiche dell'AGIP RUSTIA 27, valutate con prove di laboratorio, sono le seguenti:

Nebbia salina ASTM B 117	ore	24*
Humidity cabinet ASTM D 1748	ore	>2000*
Stabilità ai cicli termici	-	supera
Proprietà dewatering MIL-L-644B sul prodotto tal quale	-	supera
dopo stoccaggio con acqua	-	supera
Consumo specifico a 20°C - 2h	g/m ²	5,8
Spessore film - 2h	micron	6,5
Potere coprente - 2h	m ² /kg	170
Lavabilità (metodo UNICHIM 455)	%	100

* = materiale acciaio SAE 1009 o Aircraft steel BS 5.511

APPLICAZIONI

L'AGIP RUSTIA 27 è destinato all'impiego in un largo campo di applicazioni che comprende, ad esempio, tutti gli organi di coperta e di manovra di imbarcazioni ed una vastissima serie di impieghi domestici comuni, dalle macchine da cucire e da scrivere, alle cerniere, agli elettrodomestici, alle serrature, alle biciclette, ecc. Per l'impiego come protettivo di armi da fuoco e per la pulizia delle canne si consiglia l'applicazione secondo la seguente procedura:

- bagnare uno scovolo in acqua, spruzzando abbondantemente con AGIP RUSTIA 27 e farlo scorrere ripetutamente nella canna allo scopo di rimuovere dalla superficie interna di questa le scorie ed i residui acidi della combustione.
- ripetere l'operazione con un tampone di cotone o lana, bagnato ed imbevuto d'olio, sulla canna e sulle altre parti dell'arma;
- asciugare accuratamente la canna e le altre parti con uno straccio asciutto;
- applicare l'AGIP RUSTIA 27 direttamente sia all'interno della canna che sulle altre parti dell'arma.



SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L'AGIP RUSTIA 27 è un olio protettivo antiruggine rispondente alla specifica militare per protettivi di armi da fuoco:

- Jan-C-372